

FICHA TÉCNICA

COLA PEGACRIL WG 17

La cola WG 17, es una cola espatulable en forma de masilla ideal para encolar las placas de Vitroflex Wallguard.

CARACTERÍSTICAS

Tiene una excelente adherencia sobre madera, hormigón, baldosas, metal, etc., al ser un producto que polimeriza por la humedad ambiente y del soporte.

AREAS DE APLICACIÓN

Su formulación especial hace que se aplique con una espátula dentada, compensando las pequeñas desigualdades del sustrato.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicaremos con una espátula dentada una capa uniforme sobre pared y pondremos la lámina Vitroflex Wallguard, realizando una ligera presión manual.

Se ha de esperar para tocar un mínimo de una hora, su secado depende de la humedad ambiente. El consumo aproximado, dependiendo del soporte será de 800 a 1200 g/m².

Consejos de seguridad:

No ingerir.
 S2: Mantener fuera del alcance de los niños
 S23: No respire los vapores, aerosoles.
 S24/25: Evitar el contacto con ojos y piel.
 S30: No mezclar con agua
 Producto industrial. Uso profesional.
 Fabricado en CE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – COLA DE POLIURETANO WALLGUARD

Propiedades	Valor	Unidad
Datos técnicos		
Aspecto:	pasta viscosa.	
Color:	roble.	
Viscosidad:	50000	Mpa.s
Densidad:	1.30	g/ml
Resistencia a la ruptura:	2	Mpa
Resistencia térmica:	-20°C -+60	°C
Dureza Shore A:	50	
Alargamiento de ruptura:	>500	%
Velocidad de fraguado:	2mm/24h	a 23°Ci 50% HR

Las propiedades aquí descritas son valores típicos del material. Polimer Tecnic no se responsabiliza de que los materiales de una remesa concreta se ajusten exactamente a los valores dados, pudiendo realizarse ensayos de esa partida. La información anterior está basada en nuestra experiencia y se da de buena fe. Debido a algunos factores de instalación y procesado que están fuera de nuestro conocimiento y control, no se ofrece garantía con respecto a dicha información.