

## FICHA TÉCNICA

# COLA PEGACRIL WG04

PEGACRIL WG04 es un adhesivo acrílico en dispersión acuosa, libre de disolventes, que se presenta como una pasta de color beige claro y está indicado para la aplicación del Vitroflex Wallguard sobre pladur. Por su particular formulación el adhesivo se caracteriza por la rapidez del tack inicial y puede permanecer largo tiempo abierto, con una película final tenaz y elástica.

### CARACTERÍSTICAS

- Muy fácil de aplicar.
- Puede permanecer abierto durante bastante tiempo.
- Excelente impregnación del reverso del revestimiento.
- Elevada adhesión, alta resistencia al pelado.
- Película tenaz y elástica, con "efecto hilo".
- Óptima adhesión a distintos reversos de PVC.
- Idóneo para áreas expuestas a tráfico de sillas de ruedas según el reglamento EN 12529.
- Libre de disolventes.
- No inflamable.
- EMICODE EC1 Plus (con bajísimas emisiones).
- Inocuo para la salud del aplicador y el usuario final.

### ÁREAS DE APLICACIÓN

- Paredes de pladur en las que se instale Vitroflex Wallguard.
- Adhesivo específico para la colocación de pavimentos de PVC, para uso profesional.
- Aplicaciones en interiores, en pavimentos y paredes y sistemas de calefacción radiante.
- Indicado para: cargas estáticas y dinámicas intensas en ambientes residenciales, comerciales e industriales (por ejemplo hospitales, centros comerciales, aeropuertos, etc.)
- Idóneo para el paso de sillas de ruedas en conformidad con la EN 12529.
- Se usa para encolar: Vitroflex Wallguard, PVC en rollos, PVC sobre espuma y multicapa, losetas de vinilo flexible (VCT); moquetas con reverso de látex, de espuma de PVC o de poliuretano; pavimentos flocados; revestimientos murales de PVC.

### SISTEMA DE APLICACIÓN

#### Preparación del soporte

- Los soportes deben ser uniformemente planos, secos, mecánicamente resistentes, estar limpios de polvo, grietas, pinturas, ceras, aceites, óxidos, restos de yeso u otros productos que puedan perjudicar la adherencia.
- Sobre soportes no absorbentes, aplicar un enlucido de al menos 2 mm de espesor.
- El contenido de humedad debe ser el prescrito: indicativamente, para los soportes cementosos un máximo del 2-2,5%, y para soportes con base yeso o anhidrita un máximo del 0,5%.

#### Aplicación del adhesivo

PEGACRIL WG04 está listo para usar y no necesita ninguna preparación. Mezclar bien el adhesivo en el envase antes del uso.

Extender la cantidad de adhesivo necesaria sobre el soporte, utilizando la espátula dentada adecuada.

En el caso de colocar revestimientos murales ligeros en paredes, es posible utilizar como alternativa un rodillo de pelo largo (comprobar que se garantiza una idónea impregnación del reverso del revestimiento).

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COLA PEGACRIL WG04

### Propiedades

#### Datos identificativos del producto

Consistencia	Pasta cremosa
Color	beige claro
Masa volumétrica g/cm <sup>3</sup>	1,25
pH:	8,5
EMICODE	EC1 Plus-con bajísima emisión

#### Datos de aplicación a +23°C- 50% HR

Temperatura de aplicación admisible:	de +10°C a +35°C
Tiempo de espera:	10-20 minutos
Tiempo abierto:	40-50 minutos
Transitabilidad:	3-5 horas
Puesta en servicio:	24-48 horas

#### Prestaciones finales

Test de adherencia PEEL 90° según EN1372  
(N/mm):

-PVC homogéneo	Conforme a la EN 14259
-PVC heterogéneo	
-Moquetas con reverso de espuma	

Las propiedades aquí descritas son valores típicos del material. Polimer Tecnic no se responsabiliza de que los materiales de una remesa concreta se ajusten exactamente a los valores dados, pudiendo realizarse ensayos de esa partida. La información anterior está basada en nuestra experiencia y se da de buena fe. Debido a algunos factores de instalación y procesado que están fuera de nuestro conocimiento y control, no se ofrece garantía con respecto a dicha información